bergauf EASY MASTER

НА ЗАМЕТКУ

Вы держите в руках простой в применении продукт. Ремонтный состав ускоряет работу и упрощает процесс отделки помещения - с ним при ремонте даже больших отверстий результат будет качественным и долговечным. Если вы ремонтируете дефекты поверхности, восстанавливаете геометрию внешних углов или проводите работы по монтажу розеток и электропроводки - EASY MASTER незаменимый продукт. Это уникальный продукт, рекомендованный к использованию для людей с любым уровнем подготовки, в том числе новичков.

ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ EASY MASTER?

Ремонтный состав EASY MASTER предназначен:
– для ремонта углов стен и восстановления геометрии;
– для закрепления подрозетников в углублениях при монтаже электрических розеток;
– для обмазывания зазоров в отверстиях для подрозетников;
– для заделывания штроб;
– для ремонта и заделки различных отверстий и сколов перед оштукатуриванием, шпаклеванием и другими ремонтными работами.
Так же ремонтный состав EASY MASTER удобен для крепления маяков при проведении штукатурных работ.
В качестве оснований для нанесения EASY MASTER подходят бетонные, железобетонные, керамзитобетонные поверхности, ячеистый бетон, поверхности из керамического и силикатного кирпича, поверхности, ранее оштукатуренные цементной или цементно–известковой штукатуркой.
Ремонтный состав EASY MASTER рекомендован для помещений с нормальной и повышенной влажностью, лоджий и балконов.

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЯ ПОСЛЕ ЗАДЕЛКИ ОТВЕРСТИЙ РЕМОНТНЫМ СОСТАВОМ EASY MASTER?

После того, как отверстия заделаны ремонтным составом EASY MASTER вы можете наносить керамическую плитку, цементную и гипсовую штукатурку, финишную шпаклевку.

ЧТО НУЖНО КУПИТЬ ДЛЯ РЕМОНТА И ЗАДЕЛКИ ОТВЕРСТИЙ РЕМОНТНЫМ СОСТАВОМ EASY MASTER?



Грунтовка Bergauf TIEFGRUNT, Bergauf AQUA GRUNT или Bergauf PRIMAGRUNT. Применение грунтовки обязательно, чтобы основание не впитывало воду из клея



Емкость для размешивания рем. состава (ведро). Рекомендуем использовать емкость вместимостью более 5 л



Шпатель узкий для нанесения ремонтного состава



Мастерок для удаления остатков ремонтного состава



Шпатель для выравнивания поверхности и удаления ремонтного состава из элементов



Перфоратор для удаления слабых и глухих участков основания и выравнивания краев дефектов, а так же для замешивания смеси с использованием насадки



Перфорированные металлические и пластиковые рейки для восстановления геометрии внешних углов



Губчатая терка для затирки и глянцевания поверхности



Металлическая терка для затирки и глянцевания поверхности

РАССЧИТЫВАЕМ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛА

Расход EASY MASTER на 1 м² ровной поверхности при слое 10 мм составляет – 14,5–16,5 кг. Напоминаем, что слой нанесения EASY MASTER составляет от 5 до 30 мм. Количество материала можете рассчитать по простой формуле <15,5 кг*толщина слоя в мм*площадь ремонтируемой поверхности в кв.м>.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта	
Цвет	**От бежевого до белого**
Вяжущее	**Цемент**
Максимальная фракция	**0,63 мм**
Расход сухой смеси на 1 м² при слое 10 мм	**14,5-16,5 кг**
Минимальная толщина нанесения	**5 мм**
Максимальная толщина нанесения	**30 мм**
Сроки схватывания: **-начало** **-окончание**	 **Не ранее 20 мин** **Не позднее 3ч**
Проведение работ при температуре основания	**От +5 до +30 °С**
Марочная прочность	**Не менее М 50**
Прочность на сжатие (через 28 суток)	**Не менее 5 МПа**

СОСТАВ

Смесь на основе цементного вяжущего, фракционированного песка, минеральных наполнителей, модифицирующих полимерных добавок.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы выполнять в индивидуальных средствах защиты рук. Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет
Для фасовки 5 кг –18 месяцев со дня изготовления.
Продукт не является опасным по ГОСТ Р 57478–2017
По истечении гарантийного срока хранения растворная смесь должна быть проверена на соответствие требованиям стандарта ГОСТ 31357. В случае соответствия смесь может быть использована по назначению.
ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

Официальный партнер Специальная Олимпиада России Свердловская область

Член Союза производителей сухих строительных смесей

Компания ООО «Бергауф Строительные Технологии» включена в реестр системообразующих организаций российской экономики

Главный технолог

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 31357
Дата изготовления: см. на упаковке

Сухая смесь растворная мелкозернистая ремонтная поверхностно–восстановительная ручного нанесения ГОСТ 31357

Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии» Индекс изготовителя:
БЛ – ООО «Бергауф Лапшево», 422624, Россия, Республика Татарстан, Лаишевский район, с/п Столбищенское, с. Столбище, ул. Лесхозовская, 32а.
БМ – ООО «Бергауф Марусино», 630512, Россия, Новосибирская область, м.р–н Новосибирский, с.п. Криводановский сельсовет, тер 2–я Промышленная зона, зд. 15.
БН – ООО «Бергауф Невьянск», 624192, Россия, Свердловская область, Невьянский р–н, 86 км автодороги Екатеринбург–Серов, А/1.
БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», 453105, Россия, Республика Башкортостан, г.о. город Стерлитамак, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2, стр.1.
БЧ – ООО «Бергауф Чаусы», 213206, Республика Беларусь, Могилевская область, г. Чаусы, ул. Красноармейская, 60.
Для прочих индексов изготовителем продукции является ООО «Бергауф Строительные Технологии».
В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу:
ООО «Бергауф Строительные Технологии». Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, service@bergauf.ru, +7(343)278-52-94.
Требуется консультация по работе со смесями? Тел. 8-800-200-0989
Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях больше? www.bergauf.ru

Easy MASTER. 5 кг
Ескертпе. Сіз оңай қолданылатын өнімді ұстап тұрсыз. Жөндеу құрамы жұмысты жеделдетеді және үй-жайды әрлеу үдерісін жеңілдетеді, оны қолдану арқылы үлкен саңылауларды да жөнделген кезде нәтиже сапалы және ұзақ мерзімді болады. Егер сіз беткі қабаттың ақауларын жөндесеңіз, сыртқы бұрыштардың геометриясын қалпына келтірсеңіз немесе розеткалар мен электр сымдарын монтаждау жөніндегі жұмыстарды жүргізсеңіз — EASY REMONT таптырмайтын өнім. Бұл — дайындық деңгейі әртүрлі адамдарға, сондай-ақ жаңадан келген адамдарға пайдалану үшін ұсынылған бірегей өнім.
Ерітіндіні дайындау. Назар аударыңыз! Құрамды жағуға дейін 7–10 мин. бұрын 1 кг қоспаға — 0,21–0,22 л су мөлшерлемесінде сумен араластыру қажет. Араластырған кезде таза сыйымдықтар мен құралдарды пайдаланыңыз. **Маңызды!** Алдымен су, содан кейін құрғақ қоспа. Араластыруды қолмен немесе механикалық тәсілмен жүргізуге болады. Механикалық араластырған кезде электрлік миксерді немесе қондырмасы бар электр бұрғысын пайдаланыңыз. Араластырғаннан кейін барлық химиялық реакциялар аяқталғанша 1 минут күте тұрыңыз.
Техникалық сипаттамалары. Түсі-Ақшыл сарыдан аққа дейін; Тұтқыр-Цемент; Максималды фракция-0,63 мм; 10 мм қабат кезінде құрғақ қоспаның 1 м²-ге жұмсалуы-14,5–16,5 кг; Жағудың минималды қалыңдығы-5 мм; Жағудың максималды қалыңдығы-30 мм; Іліністіқ мерзімдері:-басталуы - аяқталуы - 20 минуттен ерте емес 3 сағаттан кеш емес; Негізделенің температурасы мынадай болған кезде жұмыстарды жүргізу +5-тен +30 °С-қа дейін; Таңбалық беріктігіКем дегенде - М 50; Сығымдалу беріктігі (28 тәуліктен кейін)- Кем дегенде 5 МПа.
Құрамы. Тұтқыр цементтің, фракциялық қоспаның, минералды толтырғыштардың, түрлендіргіш полимерлік қоспалардың негізіндегі қоспа.
Қауіпсіздік техникасы. Жұмыстарды қолды және қорғау құралдарында орындаңыз. Материалдың көзге және тыныс алу жолына тиіп кетуіне жол бермеңіз.
Сақтау. Құрғақ орынжайда және жабық зауыт қаптамасында кепілдікті сақтау мерзімі құрайды: 5 кг қаптама үшін — дайындалған күннен бастап 18 ай.
Өнімдер ООО «Бергауф Строительные Технологии» тапсырысымен өндірілген
Свердлов облысы, Екатеринбург, Шейнкмана көшесі, 75
Тел.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru

РЕМОНТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОСТАВ

ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ

1. **Зачем грунтовать?** Эта работа выполняется для обеспылевания основания, чтобы связать, склеить мелкую пыль, которую механически убрать невозможно. Для грунтования гладкого бетона используйте Bergauf Beton Kontak, за счет наличия в нем специальной мелкофракционной крошки обеспечивается надежное сцепление к основанию. Для других оснований рекомендуем использовать Bergauf TIEFGRUNT, Bergauf AQUA GRUNT или Bergauf PRIMAGRUNT (для слабых и мелящих оснований). Грунтовку наносить 2 раза. Второй слой грунта наносится после высыхания первого – через 1 час.
2. После нанесения второго слоя грунтованиянеобходимо просушить в течение 4–х часов.
3. **Важно!** Нанесение смеси желательно осуществлять сразу после высыхания последнего слоя грунта, чтобы основание не запылилось вновь, примерно через 4–5 часов.
4. Вслучае если поверхность основания не будет прогрунтована, возможны следующие последствия: быстрое схватывание раствора, трещинообразование и снижение прочности затвердевшего раствора.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

1. **Внимание!** Состав необходимо замешать с водой за 7–10 мин. до нанесения, в пропорции 0,21 – 0,22 л воды на 1 кг смеси. При замешивании используйте только чистые емкости и инструменты. Важно! Сначала вода – затем сухая смесь. Перемешивание можно производить ручным или механическим способом. При механическом перемешивании используйте электромиксер или электродрель с насадкой. После замешивания подождать 1 минуту, пока закончатся все химические реакции, перемешать повторно и наносить.
2. **При затворении смеси соблюдайте указанную пропорцию воды, т.к. в случае перелива воды будет происходить сползание состава с поверхности, в случае нехватки воды - уменьшится время работы со смесью, и она будет тяжелее наноситься.**
3. Перед нанесением проверьте консистенцию состава – она должна быть, как у размягченного пластилина.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПРИ УСТАНОВКЕ РОЗЕТОК

Ремонтный состав EASY MASTER поможет Вам выровнять глубину отверстия для подрозетника, закрепить подрозетник, заделать отверстие между стеной и подрозетником и выровнять поверхность, а так же заделать штробы.
Перед закреплением подрозетника необходимо выбрать место расположения розетки, выдолбить отверстие для того, что бы поместить туда коробку, примерить подрозетник к отверстию и провести штробу к отверстию, далее вставить жилы кабеля в подрозетник.

1. Перед тем как закрепить коробку в отверстие, очистите отверстии от пыли и нанесите грунтовку, как это описано в инструкции по грунтованию поверхности. Используйте для нанесения грунтовки щетку или кисточку.
2. Чтобы закрепить подрозетник в углублении, используйте ремонтный состав EASY MASTER. Состав необходимо замешать с водой за 7–10 мин. до нанесения. Инструкция по замешиванию приведена выше.
3. Коробку вставьте в отверстие.
4. Заполните отверстие наполовину высоты подрозетника пока рем. состав не начнет выходить по краям.
5. Удерживайте рукой подрозетник на месте, щель между краем отверстия и коробкой замажьте при помощи шпателя.
6. Коробку обмазывают составом снаружи так, чтобы между ней и отверстием не оставалось зазоров.
7. Немного подождите (примерно 5–10 мин), мастерком или шпателем снимите излишки смеси. После того как смесь окончательно высохнет, начинайте монтаж коробки.
8. Через сутки, когда ремонтный состав окончательно высохнет, края шлифуются — коробка готова к установке.
9. После проведения работ по установке подрозетника, повторно замешайте ремонтный состав, как это было описано выше, и заделайте отверстие штробы.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПРИ ЗАДЕЛЫВАНИИ СКОЛОВ, ПОВРЕЖДЕНИЙ И НЕРОВНОСТЕЙ

1. Перед тем, как заделать обнаруженный дефект (трещина, зазор, скол, выбоины) необходимо определить, увеличивается дефект в размерах или нет. Если увеличивается, то причиной может служить нарушение технологии при строительстве или ремонте. В этом случае необходимо получить консультацию специалиста и провести меры по устранению деформации. Если дефект не увеличивается в размере, то его можно исправить с помощью ремонтного состава EASY MASTER .
2. Перед проведением работ дефект необходимо «разработать». С помощью рукоятки шпателя необходимо простучать всю поверхность, уделяя особое внимание участкам рядом с краями дефекта. Если поверхность издает глухой стук, значит, в этом месте она отстала от основания, и ее необходимо демонтировать.
3. Перфоратором удалите слабые и глухие участки и выровняйте края дефекта, чтобы переходы основания были плавными и трапецивидными. При необходимости дефект можно углубить, удалив ненужные участки основания.
4. Разработанную поверхность очистите от остатков материала и пыли, промойте водой.
5. Нанесите грунтовку, как это описано в инструкции по грунтованию поверхности.
6. За 7–10 мин. до нанесения смешайте сухую смесь с водой. Инструкция по замешиванию приведена выше.
7. Для заполнения отверстия дефекта ремонтным составом EASY MASTER используйте мастерок или шпатель: ими нужно заполнить отверстие так, чтобы состав немного выступал над поверхностью.
8. Смесь нужно разровнять мастерком или шпателем снизу вверх, плотно прижимая инструмент к стене и заполняя все углубления.
9. Через сутки, когда ремонтный состав EASY MASTER окончательно высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ ВНЕШНЕГО УГЛА

1. Перед тем как приступить к работам по восстановлению геометрии угла, уберите старое отслаивающееся основание, очистите дефект от пыли и нанесите грунтовку, как это описано в инструкции по грунтованию поверхности.
2. Для качественного оштукатуривания наружных углов рекомендуется использовать специальные профили, представляющие собой перфорированные металлические или пластиковые рейки определенной длины, выполняемые в виде уголков. Замерьте длину скола, и отрежьте кусок рейки, немного ее превышающий. Закрепите концы рейки на ровных участках с обеих сторон саморезами или на ремонтный состав EASY MASTER. При закреплении концов рейки на неповрежденных участках при помощи EASY MASTER нужно вдавить концы рейки в ремонтный состав. Проверьте ровность расположения рейки в обеих плоскостях, приложив уровень.
3. За 7–10 мин. до нанесения смешайте сухую смесь с водой. Инструкция по замешиванию приведена выше.
4. Нанесите ремонтный состав EASY MASTER на поврежденное место шпателем, выровняйте раствор так, чтобы он был на одном уровне с основной отделкой. Выравнивание поверхности нужно производить с двух сторон.
5. Рейку необходимо оставить в растворе. Дать раствору высохнуть.
6. Окончательно выровняйте угол и заделайте следы от крепления профиля.
7. Через сутки, когда рем. состав окончательно высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Внимание! Все работы при нанесении одного слоя состава рекомендуется проводить в течение 10 мин. после повторного перемешивания.
Внимание! В зависимости от влажности и температуры окружающей среды, а также толщины нанесенного слоя, время, через которое поверхность можно отшлифовать, варьируется.

Easy Master. 5 kg
Note. You are holding the easiest-to-apply product. This repair compound speeds up the work and simplifies the process of finishing the premises. With it, you will obtain the high-quality and durable results when repairing even large holes. Whether you are repairing surface defects, restoring the geometric shape of outer corners or installing the sockets and electrical wiring — EASY MASTER will be an indispensable product for you. This unique product is recommended for users of any skill level including the beginners.
Mortar mix preparation
Attention! Mix the compound with water in a ratio of 0.21–0.22 liters of water per 1 kg of mix 7–10 minutes before application. Use only clean containers and tools for mortar mix preparation.
Important! The water goes first, the dry pack mortar goes next. The mix may be stirred manually or mechanically. For mechanical stirring, use an electric mixer or electric drill with mixing attachment. Wait for 1 minute after mixing for all chemical reactions to complete; re-stir and apply the mortar mix.
Specifications. Color-From beige to white; Binder-Cement; Maximum grain size-0.63 mm; Dry pack mortar consumption per 1 m² with a 10 mm thick layer-14.5–16.5 kg; Minimum thickness of application-5 mm; Maximum thickness of application-30 mm; Setting time: - start - end At least 20 min, Maximum after 3 hours; Base temperature required for works - From +5 to +30 °C; Grade strength-At least M 50; Compression strength (after 28 days) At least 5 Mpa.
Composition
Mortar mix based on cement binder, graded sand, mineral fillers and modifying polymeric additives.
Safety precautions. Wear the personal protective equipment for hands during the work. Avoid contact of material with eyes and respiratory tract.
Storage. The warranty storage life in a dry room and a sealed factory package is as follows:
For 5 kg package — 18 months from the date of manufacture.
Products manufactured by order of LLC Bergauf Construction Technologies
75, Sheinkmana st., Yekaterinburg, Russian Federation, 620014
Tel.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru