bergauf

ELASTIKA

Краска для кафеля, ПВХ и бетона водно-дисперсионная



Назначение и основные свойства

Полуматовая универсальная краска на водной основе для внутренних работ, специально разработана для окрашивания сложных гладких поверхностей. Обеспечивает долговечное и эластичное покрытие, устойчивое к влаге и механическим повреждениям. Обладает высокой адгезией и антибактериальной защитой.
Идеально подходит для обновления интерьера, включая влажные помещения (санузел, кухня)
Не требует грунтования
Быстро сохнет
Высокая адгезия к гладким невпитывающим поверхностям
Устойчива к влаге и частой уборке
Защищает поверхность от грибка и плесени
Сохраняет насыщенность цвета надолго

Область применения

Применяется для окрашивания кафельной плитки, керамогранита, ПВХ, ламината, линолеума, ранее окрашенного или лакированного дерева, натурального камня, бетона и любых минеральных оснований.
Для ручного и машинного нанесения.

Технические характеристики

Цвет	База А - белый База С - прозрачный
Степень блеска	Полуматовая (10-20%)
Плотность	База А 1,3-1,4 кг/л База С 1,2-1,23 кг/л
Расход на 1 слой[1]	8-12 м²/л
Время высыхания «на отлип»[2]	1 час
Время высыхания межслойное [2]	2-3 часа
Полный набор прочности	14 суток
Стойкость к мытью	Влажная уборка неабразивными моющими средствами.
Стойкость к влажному истиранию ГОСТ 32300/ DIN EN 13 300	1 класс
Температура воздуха и основания при применении	От +5 до +35°С
Адгезия к кафелю и керамограниту ГОСТ 28574-2014	не менее 1,5 МПа
Адгезия к ПВХ ГОСТ 31149-2014	не менее 1 балла
Адгезия к бетону ГОСТ 28574-2014	не менее 2,0 МПа
Группа горючести ГОСТ 30244	Г1 (слабогорючая)
Группа воспламеняемости ГОСТ 30402	В1 (трудновоспламеняемая)
Группа дымообразующей способности ГОСТ 12.1.044	Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)

Упаковка



Группа токсичности продуктов горения ГОСТ 12.1.044	Т2 (умеренноопасная)
МДНВ	не менее 51 %

[1] Расход материала зависит от качества подготовки основания, способа нанесения, используемого инструмента, квалификации исполнителей работ и может отличаться от указанных значений.

[2] При t (+20±2) °С и относительной влажности воздуха не более (65±5) %. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания может увеличиваться.

Колеровка

Краска выпускается в виде двух баз А и С и может колероваться компьютерным (машинным) способом в цвета RAL, NCS и других цветовых каталогов. База А предназначена для колеровки в светлые и пастельные оттенки, также может использоваться в качестве белой краски, допустимо добавлять до 5% колеровочных паст от массы краски. База С используется только в колерованном виде и предназначена для колеровки в насыщенные оттенки, допустимо добавлять до 10% колеровочных паст от массы краски. При окрашивании в яркие цвета на базе С, рекомендуется предварительно нанести слой краски базы А, заколерованной в похожий оттенок. Возможна ручная колеровка с помощью колеровочных паст на водной основе.
Ответственность за результат колеровки несет организация, выполняющая колеровку. В зависимости от условия нанесения, а также фактуры окрашиваемой поверхности реальные оттенки цветов могут немного отличаться от представленных в цветовом каталоге.
Перед применением необходимо выполнить пробное нанесение и проверить высохшее покрытие на соответствие цвету.
Во избежание отличий в оттенке рекомендуется на одной визуальной плоскости использовать продукт одной производственной партии (номер партии указывается на каждой упаковке) или предварительно смешать материалы разных партий в пропорции 1:1, технология нанесения должна оставаться неизменной.

Подготовка основания

Очистить основание от пыли и грязи. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки. Неровности, впадины, трещины и сколы выровнять водно-дисперсионной шпатлевкой, зашлифовать. Окрашиваемую поверхность предварительно промыть водой с применением моющих средств, особенно

тщательно промыть швы на кафельной плитке, далее просушить поверхность. При наличии плесени на поверхности, обработать антисептическим средством.Гладкие высокоглянцевые, блестящие поверхности рекомендуется предварительно зашкурить и обезжирить для улучшения адгезии.
Интенсивно впитывающие минеральные поверхности предварительно загрунтовать грунтом глубокого проникновения Bergauf Techno Primer для повышения надежности покрытия и снижения расхода краски.

Порядок работы

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура воздуха и основания для выполнения работ от +5°С до +35°С, относительная влажность воздуха ниже 80%.
Перед применением краску тщательно перемешать. Перемешивать необходимо широкой и плоской планкой либо строительным миксером на низких оборотах, осторожно, не допуская образования пузырьков воздуха, в течение 1-3 минут. Не рекомендуется перемешивать материал встряхивая закрытую банку. После транспортировки и/или активного перемешивания при возникновении пузырьков воздуха, краске требуется отстояться до их исчезновения. Наносить на подготовленную сухую чистую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем, тщательно прокрашивая неровности и углы в 1-2 слоя. Для гладких поверхностей рекомендуется использовать валики с длиной ворса до 6 мм. При необходимости разбавить чистой водой, не более 5% от объема краски.
Для исключения различий в оттенке финишного слоя, рекомендуется использовать краску одной партии или смешивать необходимое количество в одной емкости.
По окончании работ руки и инструменты тщательно вымыть теплой водой.

Техника безопасности

Не смешивать с другими красками и растворителями. Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук, глаз и дыхательных путей. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. При попадании в глаза незамедлительно промыть глаза водой. При попадании на кожу промыть водой с мылом. Беречь от детей!

Состав

Модифицированная дисперсия стирол-акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, биоциды, функциональные добавки, вода.

Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С. Допускается пятикратное замораживание общей продолжительностью не более 2 недель при температуре не ниже –40°С. Следует предохранять ведро с продуктом от чрезмерного нагрева и избегать хранения под прямым солнечным светом. При соблюдении условий гарантийный срок хранения в закрытой заводской упаковке составляет 24 месяца со дня изготовления.

При хранении возможно расслаивание продукта, которое легко устраняется при перемешивании. Не до конца выработанный продукт держать в плотно закрытой таре и использовать по возможности быстрее.
Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не содержит легковоспламеняющихся компонентов

Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке
ТУ 20.30.11-001-71576152-2019

Продукция произведена по заказу
ООО «Бергауф Строительные Технологии»
Индекс изготовителя:
БМ – ООО «Бергауф Марусино», 630512, Россия, Новосибирская область, Новосибирский р-н, пос. Марусино, Промышленная зона, 15
БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», 453105, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2 стр.1.
Импортер: ООО «Торговый дом Бергауф»
Юр.адрес: 213206; РБ, г.Чаусы, Могилевская область, ул. Красноармейская, 58, к.7

Для прочих индексов изготовителем продукции является ООО «Бергауф Строительные Технологии».
В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу: ООО «Бергауф Строительные Технологии», 620014, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, service@bergauf.ru, +7 (343) 278-52-94
Требуется консультация по работе со смесями и ЛКМ?
Тел. 8-800-200-0989
Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях и ЛКМ больше?
www.bergauf-lkm.ru www.bergauf.ru

Штрихкод База А	0,9 л (1,1 кг)	4610088383016
Штрихкод База А	1,8 л (2,3 кг)	4610088383023
Штрихкод База С	0,9 л (1,0 кг)	4610088383030
Штрихкод База С	1,8 л (2,1 кг)	4610088383047
Дата обновления		Март 2026 г


Высокая адгезия к гладким поверхностям


Защищает от плесени и грибков


Не требует грунтования