

PARFÈ

Краска для обоев и стен водно-дисперсионная, моющаяся

Назначение и основные свойства

Бархатисто-матовая краска для внутренних работ. Предназначена для окрашивания обоев и стен в сухих и влажных помещениях (кроме ванных комнат) с умеренной и повышенной эксплуатационной нагрузкой.

Рекомендуется для применения в помещениях как бытового (коридорах, холлах, спальнях, гостиных, детских комнатах), так и коммерческого (офисы, гостиницы, рестораны, магазины, медицинские и образовательные учреждения) назначения.

Преобразует интерьер и придает стенам глубину и выразительность, подчеркивая уникальный рисунок обоев, сохраняя исходную структуру материала, даже после многократного перекрашивания.

Создает ровное бархатисто-матовое покрытие.

Быстро сохнет.

Устойчива к загрязнениям, легко моется.

Колеруется.

Область применения

Все типы обоев под окраску (структурные, фактурные, флизелиновые, виниловые, текстурированные, стеклообои), а также новые и ранее окрашенные водно-дисперсионными красками гипсокартон; оштукатуренные, зашпательованные, бетонные, кирпичные поверхности; МДФ, ДСП, ДВП; акриловые и силикатно-силиконовые декоративные штукатурки.

Для ручного и машинного нанесения.

Допускается использовать в зданиях и сооружениях типов:

Тип А – жилые дома и общежития; здания и помещения организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; организации здравоохранения; дома инвалидов и престарелых; санатории; дома отдыха; закрытые спортивные сооружения; служебные помещения с постоянным пребыванием людей в зданиях управления на промышленных предприятиях и других объектах типов Б, В.

Тип Б – предприятия пищевой промышленности, торговли и общественного питания; гостиницы; магазины промтоварные; предприятия связи; предприятия бытового обслуживания; культурно-зрелищные и другие объекты; здания управления.

Тип В – промышленные предприятия, вспомогательные и бытовые помещения и сооружения; склады; гаражи.

Технические характеристики

Цвет	База А - белый База С - прозрачный
Степень блеска	Матовая (7-10%)
Плотность	База А 1,4-1,5 кг/л База С- 1,35-1,45 кг/л
Расход ¹ на 1 слой по ровной невпитывающей поверхности	10-12 м ² /л



Упаковка



Расход ¹ на 1 слой по неровной впитывающей поверхности	7-9 м ² /л
Время высыхания ²	1 час
Следующий слой можно наносить через ²	1,5 часа
Стойкость к мытью	Устойчива к мытью мягкими моющими средствами
Стойкость к влажному истиранию ГОСТ 32300/ DIN EN 13300	2 класс
Температура воздуха и основания при применении	от +5°C до +35°C
Группа горючести ГОСТ 30244	Г1 (слабогорючая)
Группа воспламеняемости ГОСТ 30402	В1 (трудновоспламеняемая)
Группа дымообразующей способности ГОСТ 12.1.044	Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
Группа токсичности продуктов горения ГОСТ 12.1.044	Т2 (умеренноопасная)
МДНВ	Не менее 51%

1 Расход материала зависит от качества подготовки основания, способа нанесения, используемого инструмента, квалификации исполнителей работ и может отличаться от указанных значений.

2 - при t (+20±2) °C и относительной влажности воздуха не более (65±5)%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания может увеличиваться. При температуре воздуха ниже +15°C или относительной влажности воздуха выше 65% следующий слой наносить не ранее, чем через 24 часа.

Колеровка

Краска выпускается в виде двух баз А и С и может колероваться компьютерным (машинным) способом в цвета RAL, NCS и других цветовых каталогов. База А предназначена для колеровки в светлые и пастельные оттенки, также может использоваться в качестве белой краски, допустимо добавлять до 5% колеровочных паст от массы краски. База С используется только в колерованном виде и предназначена для колеровки в насыщенные оттенки, допустимо добавлять до 10% колеровочных паст от массы краски. При окрашивании в яркие цвета на базе С, рекомендуется предварительно нанести слой краски базы А, заколерованной в похожий оттенок. Возможна ручная колеровка с помощью колеровочных паст на водной основе.

Ответственность за результат колеровки несет организация, выполняющая колеровку.

В зависимости от условия нанесения, а также фактуры окрашиваемой поверхности реальные оттенки цветов могут немного отличаться от представленных в цветовом

каталоге. Перед применением необходимо выполнить пробное нанесение и проверить высохшее покрытие на соответствие цвету.

Во избежание отличий в оттенке рекомендуется на одной визуальной плоскости использовать продукт одной производственной партии (номер партии указывается на каждой упаковке) или предварительно смешать материалы разных партий в пропорции 1:1, технология нанесения должна оставаться неизменной.

Подготовка основания

Подготовку основания выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017.

Очистить основание от пыли и грязи. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки.

Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить.

Неровности, впадины, трещины и сколы выровнять водно-дисперсионной шпатлевкой Bergauf UNI PASTA, зашлифовать.

Поверхности, ранее покрытые мелом или известковыми красками, должны быть тщательно очищены до полного удаления. Интенсивно впитывающие поверхности предварительно загрунтовать грунтом глубокого проникновения Bergauf Techno Primer для повышения надежности покрытия и снижения расхода краски.

Порядок работы

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура основания для выполнения работ от +5°C, температура в помещении при нанесении краски от +5°C до +35°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.

Рекомендуется использовать краску одной партии выпуска для исключения различий в оттенке финишного слоя. Тщательно перемешать краску. Перемешивать необходимо широкой и плоской планкой либо строительным миксером на низких оборотах, осторожно, не допуская образования пузырьков воздуха, в течение 1-3 минут. Не рекомендуется перемешивать материал встряхивая закрытую банку. После транспортировки и/или активного перемешивания при возникновении пузырьков воздуха, краске требуется отстояться до их исчезновения.

Наносить краску на подготовленную сухую чистую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем. Для грубых поверхностей, таких как фактурные штукатурки, кирпич, бетонные блоки, рельефные потолки рекомендуется использовать валики с длиной ворса 12-25 мм. Для шероховатых поверхностей, таких как шпатлевки, штукатурки, бетон, обои под покраску, стеклохолст, малярный флизелин - с длиной ворса 8-12 мм. Для гладких, таких как гипсокартон, МДФ, ДСП, элементы архитектурного декора (наличники, молдинги, потолочные карнизы) - с длиной ворса до 6 мм. Краска готова к применению, для нанесения кистью или валиком при необходимости возможно разбавить водой не более чем на 5%. Для безвоздушного распыления допускается разбавление водой на 5-10%, сопло 0,013-0,015", давление- 180-190 бар. Угол распыления выбирают исходя из площади и геометрических особенностей окрашиваемой поверхности.

Для получения насыщенного цвета и улучшения внешнего вида поверхности необходимо нанесение двух слоев краски.

При проведении работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности.

По окончании работ руки и инструменты тщательно вымыть теплой водой.

Техника безопасности

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук, глаз и дыхательных путей. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

Состав

Стирол-акриловая дисперсия, функциональные добавки, наполнители, пигменты, биоциды

Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не менее +5° и не более +35°C. Допускается пятикратное замораживание общей продолжительностью не более 2 недель при температуре не ниже -40°C. Следует предохранять ведро с продуктом от чрезмерного нагрева и избегать хранения под прямым солнечным светом. При соблюдении условий гарантийный срок хранения в закрытой заводской упаковке составляет 24 месяца со дня изготовления. При хранении возможно расслаивание продукта, которое легко устраняется при перемешивании. Не до конца выработанный продукт держать в плотно закрытой таре и использовать по возможности быстрее.

Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не содержит легко-воспламеняющихся компонентов.

Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке ТУ 20.30.11-001-71576152-2019

Продукция произведена по заказу
ООО «Бергауф Строительные Технологии»
Индекс изготовителя:

БМ – ООО «Бергауф Марусино», 630512, Россия, Новосибирская область, Новосибирский р-н, пос. Марусино, Промышленная зона, 15
БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», 453105, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2 стр.1.

Импортер: ООО «Торговый дом Бергауф»
Юр.адрес: 213206; РБ, г.Чаясы, Могилевская область, ул. Красноармейская, 58, к.7»

Для прочих индексов изготовителем продукции является
ООО «Бергауф Строительные Технологии».

В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу: ООО «Бергауф Строительные Технологии», 620014, Россия, Свердловская обл.,

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, service@bergauf.ru, +7 (343) 278-52-94

Требуется консультация по работе со смесями и ЛКМ?
Тел. 8-800-200-0989

Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях и ЛКМ больше?
www.bergauf-lkm.ru www.bergauf.ru



**Колеруется
в светлые
и насыщенные
цвета**



**Устойчива
к загрязнениям**



**Быстро
сохнет**

Штрихкод База А	0,9 л (1,3 кг)	4610088383115
Штрихкод База С	0,9 л (1,2 кг)	4610088383146
Штрихкод База А	1,8 л (2,5 кг)	4610088383122
Штрихкод База С	1,8 л (2,4кг)	4610088383153
Штрихкод База А	4,5 л (6,3 кг)	4610088383139
Штрихкод База С	4,5 л (6 кг)	4610088383160
Штрихкод База А	9 л (12,6 кг)	4610088382804
Штрихкод База С	9 л/ (12) кг	4610088383177
Дата обновления		Март 2026 г