БИРСС ДЕКОР СФТК НАПОЛНЕННАЯ

Сухая смесь штукатурная декоративная на белом портландцементе В5; Btb2,4; Aab2; $F_1$150

ГОСТ Р 54358—2017

Для устройства декоративно-защитного слоя в составе СФТК с наружными штукатурными слоями

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
БИРСС ДЕКОР СФТК наполненная предназначена для устройства декоративно-защитного финишного слоя с фактурой «шуба» в составе фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями (СФТК), применяемые при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
✓прочность и долговечность;
✓хорошая паропроницаемость;
✓ударопрочность и износостойкость;
✓повышенные гидрофобные свойства;
✓не боится воздействия прямых солнечных лучей (светостойкость, атмосферостойкость);
✓возможность реализации множества дизайнерских решений;
✓применима внутри и снаружи помещений;
✓экологически чистый материал.

ХРАНЕНИЕ. Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев со дня изготовления.

ОПИСАНИЕ:
БИРСС Декор СФТК наполненная - декоративный штукатурный состав на основе белого портландцемента с минеральными наполнителями, мраморным заполнителем разных фракций и комплексом химических добавок.
Входящая в состав мраморная крошка позволяет получить зернистую структуру поверхности (эффект «шуба»).
Покрытие на основе декоративной смеси **БИРСС Декор СФТК наполненная** обладает устойчивостью к ударным воздействиям, инсоляции, перепадам температур и непогоде. Получаемые покрытия паропроницаемые, гидрофобные, морозостойкие, прочные и долговечные. **Производится в белом цвете.**
Рекомендуется дальнейшая финишная отделка водно-дисперсионными фасадными красками **БИРСС.**



ОСНОВАНИЕ

✓Армированный слой в СФТК

РАСХОД

✓фракция 1-1,5мм — 2-2,5 кг/м^2
✓фракция 1,5-2мм — 2,5-3 кг/м^2
✓фракция 2-3 мм — 3 - 4 кг/м^2

Толщина слоя нанесения зависит от максимального размера зерна заполнителя.

УПАКОВКА

Бумажные мешки 25 кг

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Продукт содержит цемент, поэтому при добавлении воды происходит щелочная химическая реакция. Не допускайте попадания сухой смеси внутрь организма, при работе избегайте попадания смеси в глаза и длительного контакта с открытыми участками кожи. При необходимости, тщательно промойте поражённый участок проточной водой и обратитесь к врачу.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТР ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу. 30.01.2026

БИРСС

Производитель: АО «Опытный завод сухих смесей»
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., д. 11, кор. 2
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01
Факс: +7 495 385 20 78
info@birss.ru www.birss.ru

БИРСС ДЕКОР СФТК НАПОЛНЕННАЯ

Сухая смесь штукатурная декоративная на белом портландцементе В5; Btb2,4; Aab2; $F_1$150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА

Цвет	Белый (не нормируется)
Влажность,%, не более	0,3
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более	1,5/2,0/3,0
Содержание зерен наиб. крупности,%, не более*	1
Насыпная плотность, кг/м3, (от 1200 до 1800)	1300±100
Подвижность, Пк/см	Пк2/4-8
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее*	120
Водоудерживающая способность, % не менее	95
Стойкость к образованию усадочных трещин	образование трещин не допускается
Плотность растворной смеси, кг/м3 (от 1200 до 1800)	1700±100
Предел прочности при сжатии, 28 сут, МПа, не менее	В5/10
Предел прочности при изгибе, 28 сут, МПа, не менее	Btb2,4/3,2
Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием , МПа, не менее	Aab2/1,6
Марка по морозостойкости, F, циклы, не ниже	F_1 150
Паропроницаемость, мг/м*ч*Па, не менее	0,05
Водопоглощение, %, не более	15
Деформация усадки, мм/м, не более	2,0
Деформация расширения	не допускается
Средняя плотность затвердевшего раствора*, кг/м³	1700±100
Группа горючести	НГ
Температура применения, °С	+5…..+35
Температура эксплуатации, °С	-50…+70

Данные характеристики и описание приведены к условиям: t=20±2°С и относительной влажности 60%.
Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов- 1класс (Аэфф <370Бк/кг). Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям экологической безопасности и гигиенических норм действующих на территории Российской Федерации.

Изготовитель гарантирует соответствие продукта техническим условиям.

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящей инструкцией.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017, быть твердым, сухим, очищенным от пыли, грязи, извести, масел, жирных пятен, воска, остатков масляной и эмульсионной краски.
Возраст базового армированного штукатурного слоя должен быть не менее 7 дней в зависимости от температуры и влажности окружающей среды).
Поверхность базового армирующего штукатурного слоя, выполненного из **БИРСС Клей СФТК** и армирующей сетки, должна быть ровной по горизонтали и вертикали и обладать достаточной прочностью. Перед производством работ необходимо обработать поверхность армированного слоя водно-дисперсионной грунтовкой **БИРСС.**

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой, из расчета 1,7-1,8 л на 10кг сухой смеси (на мешок 25 кг 4,25-4,5л), постоянно перемешивая (вручную или с применением электродрели с насадкой), до получения однородной массы. Далее раствор отстаивают 2-3 минуты и повторно перемешивают. ***Во избежание потери прочностных и других технических характеристик, необходимо строго соблюдать соотношение сухая смесь/вода, количество которой указано в паспорте на готовую продукцию***.

БИРСС

Производитель: АО «Опытный завод сухих смесей»
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., д. 11, кор. 2
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01
Факс: +7 495 385 20 78
info@birss.ru www.birss.ru

БИРСС ДЕКОР СФТК НАПОЛНЕННАЯ

Сухая смесь штукатурная декоративная на белом портландцементе В5; Btb2,4; Aab2; $F_1$150

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративную штукатурную смесь **БИРСС Декор СФТК наполненная** наносят на хорошо подготовленную загрунтованную или увлажненную поверхность штукатурного армированного слоя. Раствор наносится при помощи стальной терки под углом 60 ° к стене слоем, равным по толщине размеру зерна заполнителя. После частичного высыхания слоя штукатурки производится затирка специальным полутерком или валиком для придания оригинальной фактуры покрытию.

При производстве работ и в течение 3 суток после нанесения необходимо защищать отделываемую поверхность от прямых солнечных лучей, ветра и дождя.

Следует экспериментально для данного типа основания установить максимальную поверхность, которую можно оштукатурить в одном и том же технологическом цикле.

Работы должны выполняться при температуре не ниже +5°С.

Очистка. После окончания работ инструмент и оборудование промыть водой.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

	Фасовка 25кг (1400 кг)
Количество мешков на поддоне, шт	56
Количество мешков в ряду, шт	8
Количество рядов	7

Размер поддона : 1,0м*1,2м

БИРСС

Производитель: АО «Опытный завод сухих смесей»
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., д. 11, кор. 2
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01
Факс: +7 495 385 20 78
info@birss.ru www.birss.ru