БРЭНД ГОДА EFFIE
2002

CONSOLIT

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

противоморозная ДОБАВКА

До -15°С

для затворения сухих строительных смесей, приготовления и укладки бетонов и растворов при отрицательных температурах.

4 607013 221413

СВОЙСТВА

- Снижает температуру замерзания воды затворения для бетонных (растворных) смесей
- Обеспечивает быстрый набор прочности бетона (раствора).
- Обеспечивает длительную жизнеспособность бетонной (растворной) смеси.
- Обладает пластифицирующими свойствами.
- Не образует токсичных соединений с другими веществами в воздушной среде и сточных водах, взрывобезопасен и не горюч.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Дозировка противоморозной добавки (ПМД) зависит от температуры наружного воздуха (от 0°С до -15°С) и количества портландцемента, содержащегося в исходной сухой смеси. Из расчета на 100 кг портландцемента: до -5°С – 3,6 л; до -10°С – 7,1 л; до -15°С – 14,3 л.

Дозировка противоморозной добавки (ПМД) на сухие смеси производства ООО «Консолит»

Наименование сухой смеси	BARS 111 BARS 116	BARS 112	BARS 113 BARS 114	BARS 115 BARS 117	CONSOLIT 210	M 150	M 200
Мешок, кг	30	30	30	30	25	50	50
Расход ПМД на мешок сухой смеси, л							
До -5°С	0,3	0,3	0,5	0,4	0,2	0,3	0,3
До -10°С	0,6	0,5	0,9	0,7	0,4	0,6	0,7
До -15°С	1,3	1,0	1,9	1,5	0,8	1,1	1,3

Количество воды затворения необходимо уменьшить на количество противоморозной добавки.

При приготовлении бетона (раствора) необходимое количество ПМД нужно смешать с теплой водой затворения и влить в сухую бетонную (растворную) смесь, тщательно перемешав до получения однородной массы нужной консистенции.Температура приготовленной бетонной смеси, несмотря на использование ПМД, не должна быть ниже +5°С. Это достигается подогреванием одного или всех компонентов бетонной (растворной) смеси.

Изготовитель : ООО “Консолит”
Производство : 142101, Московская область, город Подольск , ул. Плещеевская, дом 24
Телефон +7(495) 500-09-22
Центральный офис : 111524, г. Москва, ул. Электродная, дом 11, строение 18, этаж 3, комната 88
Телефон +7(495) 232-28-80 www.consolit.ru e-mail: Info@consolit.ru

Дата изготовления

10л Водного раствора формиата кальция 14% концентрации

Срок хранения: в течение 24 мес. с даты изготовления

Номер партии