ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ ЛЕВЕЛАЙН FA892

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 04.26

INDASTRO
Знаем. Умеем. Решаем

СВОЙСТВА

- Снижает водопоглощение основания
- Защищает от трещин и отслоений
- Повышает адгезию
- Экономичный
- Запечатывает микропоры
- Антибактериальная формула

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловый грунтовочный состав Левелайн FA892 предназначен для подготовки бетонных оснований перед нанесением цементных и полимерцементных покрытий (наливных полов, стяжек, ремонтных составов, финишных топпингов и т.п.).
Применяется внутри помещений на сухих, прочных, обеспыленных бетонных поверхностях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход, кг/м^2	0,1-0,25
Время высыхания на отлип, мин	60
Морозостойкость при хранении, цикл, не менее	5
Массовая нелетучих веществ, %, не менее	12
Температура основания, °С	+5…+35
Температура применения, °С	+5…+35

Продукт изготовлен по ТУ производителя

СОСТАВ

Полимерная дисперсия, технологические добавки, антисептик, вода.

УПАКОВКА

Левелайн FA892 упакован в пластиковые канистры весом 10 кг. 60 шт на поддоне.

СРОК ГОДНОСТИ

Хранить и транспортировать при температуре от +5˚С до +35˚С.
Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления.
Избегать воздействия прямых солнечных лучей и источников огня.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, прочным, обеспыленным. Запрещается наносить грунт на участки с лужами или видимыми следами влаги (тёмные пятна). Все прочие условия производства работ должны соответствовать требованиям СП 29.13330.2011 «Полы» и СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Рекомендуется обработать поверхность механическим способом (дробеструйная, фрезеровальная или шлифовальная машина). Полностью удалите старые покрытия (в том числе топпинговый упрочняющий слой), отслаивающиеся фрагменты, а также любые слабые и нежёсткие участки основания. Заделайте отверстия и места потенциальных утечек раствора. Все трещины, а также (если планируется бесшовное покрытие) температурно-усадочные швы необходимо расширить и тщательно очистить. Перенесите на стены отметки существующих деформационных швов основания — для последующего их дублирования в слое покрытия.
После механической обработки поверхность должна быть тщательно обеспылена. Готовое основание не должно иметь повреждений, цементного молока, масляных пятен и любых непрочно держащихся или прилипших частиц. Поверхность должна быть чистой и целостной.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Начинайте нанесение материала с дальней стороны помещения, двигаясь к выходу.
Наносите и равномерно распределяйте грунтовку по поверхности с помощью мягкой щётки или валика.
Каждый последующий слой наносите только после полного высыхания предыдущего.
Внимательно следите за расходом грунтовки. Если материал нанесён с недостаточным расходом (недостаточно плотный слой), рекомендуется нанести дополнительный слой.
После полного высыхания финишного слоя обязательно проведите проверку. Для этого на нескольких участках разлейте небольшое количество воды.
Если вода быстро впиталась в основание или через 5–10 минут на поверхности появились пузыри — грунтование выполнено некачественно.
В этом случае необходимо повторно нанести один или несколько слоёв грунтовки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ! При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. После выполнения работ используемые инструменты и оборудование необходимо тщательно промыть чистой водой. Беречь от детей.

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными. *Версия 04.26*

125252 г.Москва, ул.Зорге, д.28, стр.1
+7 (495) 226-18-53
Почта info@indastro.ru
https://indastro.ru/

INDASTRO
Знаем. Умеем. Решаем