# РЕНОАРТ RL20 GL

**Известково-гипсовая штукатурка с максимальным размером заполнителя 1,25мм**




- Паропроницаемость
- Трещиностойкость
- Атмосферостойкость
- Слой нанесения до 20мм

## ОПИСАНИЕ

Реноарт RL20 GL предназначена для выравнивания стен при реставрационных и отделочных работах. Для внутренних работ

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Реноарт RL20 GL предназначена для оштукатуривания кирпичных, бетонных, газобетонных и других поверхностей.

## СРОК ГОДНОСТИ

Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка основания

Основание должно быть чистым, сухим, не замерзшим, без пыли, впитывающим, без высолов, способным нести нагрузку и без слабых участков. Срок выдержки бетонных оснований перед оштукатуриванием – 6 месяцев, кирпичных – 2-4 месяца. Основания, соответствующие указанным требованиям, не требуют укрепления и грунтования. Старые осыпающиеся основания необходимо укрепить (Индастро Реноарт SP200). Старые лакокрасочные покрытия должны быть полностью удалены. Перед нанесением штукатурки все имеющиеся на основании щели и выбоины необходимо заделать специально предназначенными для этого продуктами ТМ Indastro.

### Приготовление раствора

Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость с чистой водой (количество воды затворения указано на информационном стикере). Перемешивание производится механизированным либо ручным способом. Раствор необходимо выдержать 3-5 минут, затем повторно перемешать. Раствор можно использовать в течение 40 минут с момента затворения водой. Нанесение известково-гипсовой штукатурки следует производить вручную. Для приготовления раствора и проведения работ использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

### Нанесение и уход

На подготовительном этапе работ необходимо заполнить трещины и раковины, швы в кладке штукатурной смесью. На стыки разнородных поверхностей необходимо закрепить щелочестойкую фасадную сетку с перехлестом не менее 15 см на каждое основание. Крепление сетки производится путем ее утапливания в штукатурный раствор. На углы необходимо установить защитные уголки из коррозионностойкого металла. При необходимости на плоскость стены необходимо установить штукатурные маяки. Для монтажа металлических маяков используется тот же материал, что и для

оштукатуривания. Штукатурка наносится на подготовленную поверхность сверху вниз «змейкой» требуемой толщины (макс. 20 мм за 1 нанесение), затем Н образным правилом разравнивается и после схватывания по необходимости затирается пластиковыми или деревянными терками. Свежеоштукатуренные поверхности следует защищать от быстрого высыхания в течение 2 дней. Время твердения всех штукатурных слоев перед нанесением последующих материалов (декоративной штукатурки, окраски.) – не менее 10 дней на 1см толщины.

**Общие рекомендации**

Во время нанесения штукатурки и процесса твердения температура воздуха, материала и основания должна быть выше +5 °С. Не работать при прямых солнечных лучах, сквозняке. Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут заметно увеличить время сушки. При работе внутри помещений с использованием нагревательных приборов необходимо хорошо проветривать помещения, не допускать прямого обогрева свежеоштукатуренных оснований.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

**ВНИМАНИЕ!!!** Смесь содержит гидратную известь. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Внешний вид сухой смеси | Однородный белый, без посторонних включений |
| Расход воды, л/кг | 0,45 |
| Расход смеси кг/м$^2$ на 1мм | 1,1 |
| Слой нанесения, мм | 5…20 |
| Жизнеспособность, мин, не менее | 40 |
| Размер основного заполнителя, мм, не более | 1,25 |
| Марочная прочность, МПа, не менее | 2,5 |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | 0,1 |
| Температура нанесения, °С | +5…+30 |
| Температура эксплуатации, °С | -40…+65 |