Антисульфат ПЕТРОМИКС AF-02

Для защиты от сульфатной коррозии и предотвращения образования поверхностных высолов. Применяется для строительных оснований из бетона, природного и искусственного камня. Порошковый концентрат на основе соединений бария для приготовления рабочего раствора блокиратора растворимых солей непосредственно на объекте. Применяется при ремонте и санации кирпичных и каменных кладок, а также для предварительной обработки от высолов новых кладок перед оштукатуриванием. Для наружных и внутренних работ.

- экономичен
- преобразует сульфаты в труднорастворимые соединения
- предотвращает сульфатную коррозию
- высокая глубина проникновения
- не содержит кислот

Форма поставки: Пластиковое ведро 5 кг. Мешок 25 кг.

Срок годности и условия хранения: Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в сухом помещении в ненарушенной и закрытой заводской упаковке на деревянных поддонах. Беречь от влаги, прямых солнечных лучей, источников тепла и огня!

Техника безопасности: При приготовлении и применении рабочего раствора из порошкового концентрата использовать спецодежду, средства защиты кожи, органов зрения и дыхания. При попадании на открытые участки кожи или в глаза немедленно промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей.

Технические характеристики:

Внешний вид концентрат раствор 10%	 порошок или чешуйки серо-белого цвета, легко растворимые в воде прозрачная жидкость, допускается незначительное количество осадка
Пропорции для разбавления	Порошок::вода 1:10
pH 10% раствора	6,5–7,5
Плотность при 20°C	0,95–1,05 кг/л
Расход концентрат раствор 10%	 0,05–0,15 кг/м² 0,5–1,5 л/м² в зависимости от впитывающей способности основания
Срок хранения готового рабочего раствора	не более 7 суток
Температура применения	от +3°C до +25°C

Подготовка основания: Основание должно быть чистым, незамерзшим, впитывающим. Инородные окраски удалять смывками **ПЕТРОМИКС PR**. Удаление загрязнений с поверхности кирпичной кладки осуществлять очистителями **ПЕТРОМИКС AD,** очистку природного камня осуществлять техническими моющими средствами **ПЕТРОМИКС ND** и **GD**. Для очистки от биопоражений и санации использовать средства **ПЕТРОМИКС BS**. После очистки необходимо обеспечить просушку основания. Влажность основания в момент нанесения средства не должна превышать 3%.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники, с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. Актуальность технического описания: 10.2022г.

Старую насыщенную слоями штукатурку сбить на 1 м выше зоны видимых высолов. Поврежденные засоленные швы расчистить на глубину не менее 2 см. Основания механически обмести и очистить от высолов при помощи кистей и щеток без применения воды. Примыкающие детали и строительные конструкции закрыть защитной пленкой от попадания раствора средства.

Способ применения:

Порошковый концентрат развести чистой водой в соотношении 1:10, 1 часть продукта на 10 частей воды. Температура воды не должна превышать 40°С. После полного растворения порошка рабочий раствор готов к нанесению.
Раствор **Антисульфат ПЕТРОМИКС AF-02** наносить распылителем или кистью методом «мокрое по мокрому» до тех пор, пока материал не перестанет впитываться в основание. Повторить процесс несколько раз.

Рекомендации:

Рабочие инструменты после использования промыть водой.
Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и высыхания должна быть выше +3°С.
Не наносить блокиратор на поверхности, нагретые прямыми солнечными лучами более, чем +30°С.
Обработанная поверхность не менее 24 часов должна быть защищена от дождя.
Время сушки перед последующим нанесением материалов после обработки **ПЕТРОМИКС AF-02** не менее 24 часов.

ТУ 20.41.32-043-03755638-2022

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники, с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. Актуальность технического описания: 10.2022г.