СВС
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

РАББЕРФЛЕКС®50

RUBBERFLEX®50



ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК (ГРЕЦИЯ)

ПРИМЕНЕНИЕ

• герметизация швов в бетонных полах;

• в производстве стеклопакетов;

• герметизация стыков строительных конструкций с бетонными, металлическими, деревянными и ПВХ-поверхностями.

УПАКОВКА

Фольгированные тубы по 600 мл

РАСХОД

100 мл/п.м. при сечении шва 1 см2.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• высокотехнологичен и удобен в применении;

• формирует резиноподобный шов с высокой устойчивостью к климатическим и механическим нагрузкам;

• обеспечивает адгезию к бетону, мрамору, граниту, камню, стеклу, дереву, ПВХ без предварительного грунтования;

• формирует эстетический шов, не стекает с вертикальных и наклонных поверхностей при нанесении толщиной до 10 мм;

• не вспенивается и не дает усадки;

• ремонтопригоден за счет отличной самоадгезии;

• после отверждения легко окрашивается любыми фасадными красками.

ЦВЕТ

Белый, серый, черный

НАНЕСЕНИЕ

Рабберфлекс 50 наносится на сухую поверхность, очищенную от пыли, грязи, масел, фасадной краски и наледи. Запрещается наносить герметик во время дождя или снега.Металлические поверхности должны быть очищены от рыхлой ржавчины, обеспылены и обезжирены.

Шов в бетонном основании предварительно теплоизолировать вспененным полиэтиленом (вилатермом) либо монтажной пеной, либо их комбинацией. Укладка вилатерма в шов производится с 20-50%-ым обжатием с учетом предоставления необходимого пространства (0,5-0,8 см) под дальнейшее заполнения герметиком. При герметизации особо нагруженных швов (бетонные плиты аэродромов) кромки шва рекомендуется предварительно обработать праймером «Гипердесмо-Д», дать просохнуть 15 мин. и нанести герметик.

Вторичная герметизация стеклопакетов

Нанести Рабберфлекс-50 поверх алюминиевой или пластиковой дистанционной рамки толщиной 0,3 – 0,5 см с помощью ручного или пневматического пистолета.

Разровнять слой герметика с помощью шпателя в течении 15-20 минут после нанесения, придав поверхности вогнутую линию.

Герметик становится устойчивым к атмосферным осадкам через 1,5-2 часа после нанесения, прочным и эластичным через 24-48 часов при +23°С и относительной влажности 50-70%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	**Результат**
Плотность	1,45 г/см3
Консистенция до отверждения	Тиксотропная вязкая масса
Сопротивление оползанию по ISO 7390	отличное
Время пленкообразования при +23°С и влажности 50%	2 часа
Скорость вулканизации при +23°С и влажности 65%	1-3 мм/24 часа
Твердость по Шору А	45-55
Модуль упругости при 100%-ом растяжении согласно ISO 37	0,5 МПа
Относительное удлинение (ASTM D 412)	>700%
Устойчивость к растворам кислот, щелочей, солей и обычным растворителям	средняя
Стойкость к УФ-излучению	хорошая

Водостойкость	отдичная
Температура нанесения	-10°С - +40°С
Температура эксплуатации	-60°С - +90°С
Максимальная кратковременная температура	+120°С

ПОСТАВЩИК:ООО «СВС МАРКЕТ»

Тел.: +7 (495) 151-15-33

E-mail: info@svstop.ru ,info@svstop.pro

Сайт: svstop.pro

ИНН: 9717084681

КПП: 771701001