СВС
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

GLIMS®PRO CRT-60

безусадочная ремонтная смесь тиксотропного типа



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Безусадочный состав тиксотропного типа на мелкозернистом заполнителе, содержащий полимерную фибру. Эффективен для ремонта вертикальных, наклонных и горизонтальных (в том числе потолочных) поверхностей при глубине разрушений от 10 до 40 мм.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

● ремонт покрытий автомобильных дорог и мостов, пролетных строений, взлетно-посадочных полос аэродромов, бетонных покрытий парковочных зон — в любых климатических условиях и с учетом высоких механических нагрузок
● ремонт промышленных полов, стен, фундаментов под оборудование – в помещениях и на открытых площадках, подвергающихся высоким механическим нагрузкам, а также воздействию агрессивных сред (минеральные масла, смазки и т.п.)
● ремонт бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в условиях морской и пресной воды
● ремонт железобетонных опор, подверженных высоким статическим и динамическим нагрузкам
● защита бетона от агрессивных вод, содержащих сульфаты, сульфиды, хлориды, противогололедные реагенты
● омоноличивание, жесткое соединение сборных бетонных конструкций
● укрепление треснувших скальных пород
● ремонт дымовых труб, градирен, дымоходов
● ремонт ступеней лестиничных маршей
● усиление оснований и фундаментов

E-mail: info@svstop.pro
Телефон: +7 (495) 151-15-33

СВС ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	серый
Максимальная фракция заполнителя, мм	3
Адгезия (через 28 суток) при нормальных условиях, МПа	2
Насыпная плотность, кг/м³	1350 ± 50
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,15-0,16
Толщина нанесения (min/max), мм	10-40
Марка по морозостойкости, циклов	F2 400
Расход при толщине 1 мм, кг/м²	1,8
Температура укладки, °С	от +5°С до +35°С
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70 °С
Марка по водонепроницаемости,W, не менее	18
Жизнеспособность, мин	30
классификация ремонтного состава по ГОСТ Р 56378-2015	R4
Прочность на сжатие в 28 суточном возрасте, МПа не менее	60
Прочность на сжатие в 1 суточном возрасте, МПа не менее	25
Прочность на растяжение при изгибе, МПа	10
Прочность на сжатие в 7 суточном возрасте, МПа не менее	50

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Укладывается на бетонное основание, с поверхности которого необходимо предварительно удалить цементное молочко, рыхлые слои, остатки старых покрытий, краску и масляные пятна. Перед укладкой растворной смеси на ремонтируемую поверхность необходимо ликвидировать активные протечки при помощи быстротвердеющего, расширяющегося ремонтного состава GLIMS®ГидроПломба. Если арматура открыта и имеет следы коррозии, необходимо зачистить ее от ржавчины и загрязнений и обработать антикоррозийным составом GLIMS®Protection. Перед нанесением ремонтной смеси основания напитать чистой водой до полного насыщения. Толщина нанесения в один слой от 10 до 40 мм. Если глубина ремонтируемого участка превышает 40 мм, работы по нанесению необходимо выполнять в два этапа, при этом следует закрепить металлическую сетку перед нанесением первого слоя, оставив пространство между сеткой и поверхностью не менее 10 мм. При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +5 °С. Для получения более подробной информации следует обратиться к технологической карте, представленной на сайте производителя.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,15-0,16 л воды на 1 кг сухой смеси (3,75 – 4,0 л на мешок смеси 25 кг) и тщательно перемешать строительным миксером до однородного состояния без комков. Раствор выдержать 2-3 минуты и затем повторно перемешать в течение одной минуты.

E-mail: info@svstop.pro
Телефон: +7 (495) 151-15-33

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Готовую растворную смесь укладывать с использованием специального оборудования или вручную. Отделка поверхности и придание нанесенной растворной смеси требуемого профиля производится гладилкой непосредственно после укладки смеси. Для обеспечения оптимальных условий твердения нанесенной растворной смеси необходимо защитить ее верхний слой от испарения воды с помощью полимерной пленки или в течение 24 часов смачивать поверхность тонко распыленной холодной водой (в жаркую и ветреную погоду – 48 часов). Время затвердевания и последующая отделка в большей степени зависят от условий окружающей среды. Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +70 °С. При работе соблюдайте нормы СНиП и производственной гигиены. Материал экологически безопасен в применении и эксплуатации.

РАСХОД

1.8 кг на 1м³ при толщине слоя 1 мм

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении мешки с сухой смесью следует защитить от повреждений и намокания. Срок хранения — 12 месяцев. Соответствует ГОСТ Р 56378-2015 (класс R4).

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Сухую смесь и затвердевший материал необходимо утилизировать как строительные отходы. Запрещается выбрасывать материалы в канализацию. Крафт-мешок следует утилизировать как бытовой мусор.

ПОСТАВЩИК: ООО «СВС МАРКЕТ»

СВС
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ИНН: 9717084681

КПП: 771701001

Тел.: +7 (495) 151-15-33

E-mail: info@svstop.pro

Сайт: svstop.pro

E-mail: info@svstop.pro
Телефон: +7 (495) 151-15-33