СВС
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Maxjoint W-SEAL (Максджоинт В-Сил)

Эластичный профиль, поглощающий воду и расширяющийся до 4 раз.

ОПИСАНИЕ

Максджоинт В СИЛ/ Maxjoint W - представляет собой профиль из гидрофильной резины, который предназначен для герметизации холодных и конструкционных швов и стыков. Широко применяется при строительстве гражданских, промышленных и гидротехнических сооружений. Продукт обеспечивает отличную герметизацию конструкций, увеличиваясь в объеме при контакте с влагой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Конструкции из бетона и металла.
- Герметизация швов и стыков, как при монолитном строительстве, так и при монтаже сборных бетонных элементов.
- Входит в систему гидроизоляции фундаментных плит, бетонных стен и др.
- При пропускании коммуникаций (труб, кабелей) сквозь ограждающие конструкции.
- Незаменим при строительстве массивных или протяженных сооружений возводимых с использованием литых бетонных смесей.
- При прокладке тоннелей различного назначения для уплотнения по периметру сборных элементов (тюбинги, паттерны, объемные секции и т.д.)..

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная герметизация швов. За счет увеличения в объеме до 3 - 8 раз.
- Материал легко перевозится и прост при монтаже и установке.
- Экономичен. Значительное снижение себестоимости по сравнению со шпонками для гидроизоляции швов.
- Многообразие профилей с различными характеристиками позволяет эффективно реализовать различные схемы герметизации (наличие дополнительной устойчивости, прочность, регулирование направления расширения ...).
- В отличие от шпонок используемых для уплотнения швов при установке профиля МАКСДЖОЙНТ В СИЛ не происходит вовлечения воздуха в шов.
- МАКСДЖОЙНТ В СИЛ покрыт пленкой специального лака, который исключает начальное воздействие влаги из свежеуложенного бетона, и замедляет расширение, в том числе, он защищает профили от воздействия атмосферных и грунтовых вод до укладки бетонной смеси.
- Химическая стойкость.

- Высокая долговечность и морозостойкость.
- Не теряет своих свойств при многократных циклах увеличения в объеме

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	МАКСДЖОЙНТ В СИЛ	
	Стандарт	Фактический
Плотность	1,40±0,10	1,41
Твердость по Шору А	50±5	51
Прочность на разрыв (кгс/см2)	мин. 90	125
Коэффициент удлинения до разрыва (%)	мин. 400	435

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом крытом помещении. Срок хранения 20 лет.

УПАКОВКА:

Основные профили МАКСДЖОЙНТ В СИЛ. Под специальный проект возможна поставка профилей других размеров и геометрий

Название профиля	**Размеры профиля**	**Количество в коробке. (метры х бобины=всего метров.)**
Р-4 Р-8	Диаметр: 4 мм Диаметр: 8 мм	20 метров. х 10 бобин = 200 м 20 метров х 5 бобин = 100 м
Н-2003 Н-2005 Н-2010	Ш: 20мм; В: 3мм Ш: 20мм; В: 5мм Ш: 20мм; В: 10мм	25 метров х 4 бобины = 100 м 20 метров х 5 бобин = 100 м 20 метров х 4 бобины = 100 м
НК-2007	Ш: 20мм В: 7мм	10 метров х 5 бобин = 50 м
НК-2507	Ш: 25мм В: 7мм	10 метров х 4 бобины = 40 м

ПОСТАВЩИК: ООО «СВС МАРКЕТ»

СВС
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ИНН: 9717084681

КПП: 771701001

Тел.: +7 (495) 151-15-33

E-mail: info@svstop.ru

Сайт: svstop.pro