



CBC

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

РЕКС ДЕКОР

Антикоррозионный гидроизоляционный защитный состав

ОПИСАНИЕ:

РЕКС ДЕКОР представляет собой сухую смесь из цемента со специальными добавками.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Защита от коррозии без предварительного грунтования внутренних и внешних поверхностей стальных, бетонных и железобетонных конструкций (в том числе обделка перегонных тоннелей, металлические экраны, зонты, металлоизоляция);
- Защита от воды и влияния химических веществ на открытую стальную арматуру в разрушенных железобетонных конструкциях, внешних и внутренних поверхностях стен металлических и бетонных резервуаров для углеводородов;
- Обеспечивает защиту стальных резервуаров для горячей воды, стальных и бетонных трубопроводов;
- Защита от напорной воды и капиллярного подсоса влаги в бетонных и кирпичных стенах.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Состав на цементной основе, что обеспечивает возможность нанесения на влажные металлические поверхности;
- Отсутствие потерь материала при работе обеспечивает экономичность;
- Устойчивость к воздействию хлоридов и воды позволяет применять покрытие в различных условиях;
- Благодаря высокой щелочности отлично защищает арматуру от коррозии;
- Набор прочности состава не зависит от условий его применения (твердеет в сырых и закрытых пространствах).

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подготовка поверхности

Следует тщательно удалить все продукты коррозии (отслоившуюся ржавчину и т.д.) по всей поверхности металлических конструкций.

Необходимо, чтобы подлежащая ремонту поверхность была прочной, чистой, без загрязняющих веществ.

Жидкость для смешивания



Нельзя превышать максимально допустимого количества жидкости, поскольку обеспечение правильной консистенции является важнейшим условием работы.

Приготовление смеси

- Постепенно добавлять порошок РЕКС ДЕКОР к необходимому объему воды, перемешивая механизированным способом на низкой скорости (300-400 об/мин.) 3-4 минуты до получения однородной консистенции.
- Дать смеси постоять 5 минут. Перед нанесением повторно перемешать.

Важно!!! Не использовать гравитационные смесители (бетономешалки). Готовый состав не теряет своих свойств в течение четырех часов при хранении в закрытой таре при плюсовых температурах.

Нанесение

Нанести щеткой, валиком РЕКС ДЕКОР или распылителем на поверхность при температуре окружающей среды от +5 до +35 С и влажности до 100% в 2-3 слоя, всегда после полного высыхания предыдущего слоя.

Схватывание

Время высыхания слоя зависит от температуры и относительной влажности воздуха, а также от материала основания. В нормальных условиях, при температуре +20 С, один слой высыхает приблизительно 2 часа.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Незатвердевший материал отмывается водой.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в запечатанной заводской упаковке на поддонах в сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Укладывать друг на друга в высоту не более 2-х поддонов.

Срок хранения – 36 месяцев (от даты производства).

РАСХОД:**Расход состава на 1 слой:***

Внутреннее покрытие	250-500 г/м ²
Внешнее покрытие	350-700 г/м ²

Количество слоев:

Гидроизоляция железобетонных конструкций	2-3 слоя
Кирпичные стены	2 слоя
Защита металла против коррозии	2-3 слоя

УПАКОВКА:

Ведро по 10 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

РЕКС ДЕКОР - состав на основе цемента, поэтому он может вызывать раздражение кожи и глаз. Необходимо всегда пользоваться резиновыми перчатками и защитными очками.

При затворении рекомендуется использование респираторов.

При попадании состава на кожу или в глаза немедленно смыть его чистой водой. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу.

При попадании в пищеварительный тракт следует выпить большое количество воды или молока и обязательно обратиться к врачу.

По запросу может быть предоставлен справочный листок данных по безопасности.

ПОСТАВЩИК: ООО «СВС МАРКЕТ»



ИНН: 9717084681

КПП: 771701001

Тел.: +7 (495) 151-15-33

E-mail: info@svstop.ru

Сайт: svstop.pro