



CBC

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

РЕКС ПРАЙМЕР

Однокомпонентный праймер для покрытия арматуры железобетонных конструкций



ОПИСАНИЕ:

РЕКС ПРАЙМЕР - однокомпонентный праймер для покрытия арматуры железобетонных конструкций, содержащий ингибиторы коррозии арматуры

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Антикоррозионный праймер для стальной арматуры в железобетонных конструкциях перед ремонтом бетона;
- Применяется в тех случаях, когда арматура расположена в пределах 10 мм от поверхности бетона либо при наличии в нем хлоридов;
- Используется для защиты очищенной стальной арматуры в случае, если нет возможности произвести немедленное перекрытие ремонтным составом;
- Допускается применение материала на объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отсутствие потерь материала при работе обеспечивает экономичность;
- Устойчивость к воздействию хлоридов и воды позволяет применять покрытие в различных условиях;
- Благодаря высокой щелочности отлично защищает арматуру от коррозии;
- Набор прочности состава не зависит от условий его применения (твердеет в сырых и закрытых пространствах).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет материала	светло-серый
Плотность затвердевшего раствора	1,95 т/м ³
Сохраняемость удобоукладываемости/подвижности	60 минут

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подготовка поверхности

Следует тщательно удалить все продукты коррозии (отслоившуюся ржавчину и т.д.) по всей поверхности стальных арматурных стержней, предназначенных к покрытию, до стального блеска

Жидкость для смешивания



Нельзя превышать максимально допустимого количества, поскольку обеспечение правильной консистенции является важнейшим условием работы.

Приготовление смеси

- Постепенно всыпать порошок в воду при интенсивном помешивании лопаточкой
- или мастерком до получения однородной массы, консистенции для нанесения кистью.
- Дать смеси постоять 5 минут. Перед нанесением повторно перемешать.

Важно!!! Запрещается добавлять другую жидкость или порошок. Не допускать повторного затворения смеси.

Нанесение

Важно!!! Запрещается наносить РЕКС ПРАЙМЕР на замерзшие поверхности, а также если температура воздуха ниже +5 С или может опуститься ниже +5 С в ближайшие 24 часа.

- Нанести РЕКС ПРАЙМЕР на всю очищенную поверхность подготовленной
- арматуры мягкой кистью для краски.
- Наносить в два слоя с интервалом 30 минут при 20 С, при низких температурах интервал должен быть больше. Необходимо, чтобы общая толщина слоев составляла 2 мм.
- Дать покрытию РЕКС ПРАЙМЕР схватиться в течение 2 часов перед тем, как приступить к нанесению ремонтного состава.

Схватывание

Защищать от атмосферных осадков до полного отверждения.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Незатвердевший материал отмывается водой.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в запечатанной заводской упаковке на поддонах в сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%.

Укладывать друг на друга в высоту не более 2-х поддонов.

Срок хранения – 6 месяцев (от даты производства).

РАСХОД:

при нанесении состава слоем толщиной 1 мм на 1 м² поверхности необходимо 1,5 кг порошка;

при нанесении на 1 п.м арматуры (Ø12 мм) необходимо 0,1 кг порошка на слой

УПАКОВКА:

ведра по 5 и 10 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

РЕКС ПРАЙМЕР - состав на основе цемента, поэтому он может вызывать раздражение кожи и глаз. Необходимо всегда пользоваться резиновыми перчатками и защитными очками.

При затворении рекомендуется использование респираторов.

При попадании состава на кожу или в глаза немедленно смыть его чистой водой. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу.

При попадании в пищеварительный тракт следует выпить большое количество воды или молока и обязательно обратиться к врачу.

ПОСТАВЩИК: ООО «СВС МАРКЕТ»



ИНН: 9717084681

КПП: 771701001

Тел.: +7 (495) 151-15-33

E-mail: info@svstop.ru

Сайт: svstop.pro
