СВС
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Симпур Гидрофоб

гидрофобизатор



ОПИСАНИЕ

Симпур Гидрофоб - представляет собой водный раствор коллоидного силиката, гидрофобизатора и поверхностно-активного вещества, предназначен для повышения прочности и антикоррозионной защиты бетона конструкций зданий, укрепления кирпичных фундаментов, защиты открытых поверхностей конструкций мостовых сооружений, расположенных в надводной части, от воздействия погодно- климатических факторов, агрессивных факторов внешней среды и противогололедных химических реагентов.
Действие основано на гидрофобизации и повышении плотности бетона за счет образования труднорастворимых соединений силиката кальция, способствующих повышению водонепроницаемости и морозостойкости бетона. Гидрофобизатор реагирует с бетоном, после чего поверхность отталкивает воду.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве защитной водоотталкивающей пропитки бетонных поверхностей различных сооружений для повышения стойкости к атмосферным воздействиям:

- мосты,
- фасады зданий и стадионы,
- градирни,
- цементобетонные покрытия.

ОСОБЕННОСТИ

- Снижает способность впитывать влагу при прямом контакте с водой, снижает намокаемость.
- Блокирует капиллярный подсос влаги бетоном и кирпичом, особенно в месте стыка цоколя с фундаментом.
- Повышает устойчивость материалов к неблагоприятному воздействию внешней среды, осадков, ветра, химической коррозии.
- Состав повышает морозостойкость, водонепроницаемость бетона.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

Поверхность бетона перед использованием следует очистить для удаления пылевидных и механических загрязнений. Состав наносится кистью, либо путем распыления. Расход состава зависит от пористости материала.
Обработка осуществляется в два приема. Второй слой наносится не ранее, чем через 12 часов после нанесения первого слоя. Для обеспечения равномерного покрытия поверхности, перед нанесением на большие площади рекомендуется протестировать Симпур Гидрофоб на небольших участках. При нанесении следует использовать оборудование, работающее при низком давлении и не создающее мелкого распыления.

Нанесение материала на сухие стены производят при температуре не ниже +5˚С по теневой стороне. Не проводить работы во время или сразу после дождя.
Крайне нежелательно попадание на стекла окон. При попадании на стекло Симпур Гидрофоб следует немедленно смыть водой.
Обработку стен можно вести при помощи распылителя низкого давления или валика. Краскопульт использовать нежелательно.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Поставляется в готовом для применения виде, в пластиковых канистрах 20 литров, а также в бочках по 220 литров, контейнерах 1000 л.
Гидрофобизатор транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
По железной дороге продукт транспортируют по вагонными отправками в крытых вагонах.
При перевозке речным транспортом используют специальные контейнеры.
Продукт хранят в таре изготовителя (потребителя) в герметично упакованном виде в закрытых складских помещениях, в местах, исключающих попадание прямых солнечных лучей при температуре от минус 30 до плюс 30°С. После разморозки продукт сохраняет свои свойства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с материалом необходимо соблюдать общеизвестные меры безопасности, которые действуют при работе с химической продукцией.
Избегать попадания материала на кожу и в глаза. При соприкосновении со слизистой оболочкой глаза необходимо немедленно тщательно промыть глаза водой и обратиться к врачу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Внешний вид	Жидкость от бесцветного до темнокоричневого цвета. Допускается наличие мелкодисперсного осадка
Массовая доля сухого остатка,%, не менее	7,0
Плотность при 20ºС, кг/м³	1,065 г/см^3
pH	10,9 ед
время полного высыхания при температуре 20 ± 2°С	не более 4 часов

ПОСТАВЩИК: ООО «СВС МАРКЕТ»

СВС
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ИНН: 9717084681

КПП: 771701001

Тел.: +7 (495) 151-15-33

E-mail: info@svstop.ru

Сайт: svstop.pro