



Герметик ТЕХНОКОЛЬ нейтральный силиконовый белый

Произведено согласно: СТО 72746455-3.6.25-2022

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Качественный универсальный нейтральный силиконовый герметик устойчивый к образованию грибка и плесени. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, УФ-излучению и бытовой химии. Цвет - белый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для проведения внутренних и наружных работ по герметизации: различных строительных конструкций, санузлов, фасадных и вентиляционных систем, а также при остеклении. Применяется при общих строительных и ремонтных работах для создания герметичных соединительных швов. Имеет отличную адгезию к большинству строительных материалов: натуральный камень, ПВХ и другие виды пластика, бетон, фарфор, стекло, цветные металлы и т.д.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- температура применения от плюс 5 °С до плюс 40 °С;
- высокая адгезия;
- повышенная эластичность;
- устойчив к УФ-излучению;
- совместим с металлами, мрамором, гранитом и бетоном.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Основной компонент	-	-	Силикон	СТО 72746455-3.6.25-2022
Плотность	г/см³	в пределах	1,27-1,33	ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011)
Время образования поверхностной плёнки при 23 °С и 50% относительной влажности	мин	в пределах	5-15	ГОСТ Р 59523-2021
Соппротивление текучести	мм	не более	2	ГОСТ Р 59523-2021
Скорость отверждения при t=23 °С / 50% RH	мм/24ч	не менее	3	ГОСТ Р 59523-2021
Прочность при растяжении	МПа	не менее	1,0	ГОСТ ISO 37-2020
Относительное удлинение при разрыве	%	не менее	250	ГОСТ ISO 37-2020
Твёрдость по Шору, А	ShA	в пределах	25-35	ГОСТ 263-75 (СТ СЭВ 1198-78)

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Код товара	
			ЕКН 072860	ЕКН 188232
Объем наполнения	мл	-	280	280
Объем тары	мл	-	310	310
Масса нетто тары	кг	-	0.364	0.282
Масса брутто тары	кг	-	0.422	0.34
Количество штук в упаковке (коробке)	шт	-	12	12
Количество упаковок (коробок) в паллете	шт	-	130	130
Вес брутто упаковки (коробки)	кг	-	5.279	4.295
Масса брутто паллеты	кг	-	704	553
Размер паллеты	мм	-	1200x800x1400	1200x800x1400

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по применению герметиков](#)

Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ нейтральный силиконовый белый применяется при температуре окружающей среды и основания от плюс 5 °С до плюс 40 °С. Оптимальная температура картриджа от плюс 18 °С до плюс 25 °С. Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от пыли, жира и структурно прочными. При необходимости поверхность обезжиривают ацетоном для увеличения прочности сцепления. Не подходит для оснований из полиэтилена, поликарбоната, полипропилена, оргстекла, фторопласта и битума. Температура эксплуатации от минус 40 °С до плюс 80 °С.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Герметик транспортируют в заводской упаковке автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данный вид транспорта, при температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С. При транспортировке допускается 5 циклов замораживания до минус 15°С общей продолжительностью не более 30 дней.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в закрытой оригинальной упаковке при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С в сухих условиях. Место хранения должно защищать продукцию от прямых солнечных лучей, а также от резких перепадов температуры. Хранить на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

18 месяцев при соблюдении условий хранения и транспортировки.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 10 100 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.30.22.170

ФСБЦ: 14.5.01.07-0134

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

