



Стеклоизол

Произведено согласно: СТО 72746455-3.1.14-2015



ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Стеклоизол – это материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий.

Стеклоизол состоит из битумного вяжущего, нанесенного с обеих сторон на армирующую стекловолоконную (стеклохолст, стеклоткань) или полиэфирную основу. В качестве защитных слоев используют крупнозернистую посыпку и полимерную пленку. В зависимости от вида защитных слоев и области применения Стеклоизол выпускается двух марок:

Стеклоизол К – это кровельный материал с крупнозернистой посыпкой (сланец) с лицевой стороны полотна и полимерной пленкой без логотипа с нижней стороны полотна;

Стеклоизол П – это кровельный и гидроизоляционный материал с полимерной пленкой без логотипа с лицевой и с нижней стороны полотна.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Стеклоизол К применяется в качестве верхнего слоя многослойного водоизоляционного ковра на крышах зданий и сооружений. Материал укладывается методом наплавления на ниже уложенный битумосодержащий материал.

Стеклоизол П применяется в качестве промежуточного и нижнего слоя в многослойном кровельном ковре, а также для устройства гидроизоляции строительных конструкций. Материал укладывается методом наплавления на подготовленное основание или на ниже уложенный битумосодержащий материал.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- доступная технология применения;
- монтируется при положительных температурах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Стеклоизол						Метод испытания
			К ТКП	К ХКП	К ЭКП	П ТПП	П ХПП	П ЭПП	
Масса	кг/м²	±5%	3.5; 4	3.5; 4	3.5	2.5; 3	2.5; 3	2.5	ГОСТ EN 1849-1-2011
Максимальная сила растяжения в продольном направлении	Н	±200	550	450	500	550	450	500	ГОСТ 31899-1 (EN 12311-1)
Удлинение при максимальной силе растяжения в продольном направлении	%	±13% (Э) ±4% (Т) ±4% (Х)	5	5	17	5	5	17	ГОСТ 31899-1 (EN 12311-1)
Водопоглощение в течение 24 ч, по массе	%	не более	1	1	1	1	1	1	ГОСТ 2678-94
Потеря посыпки	%	±15	15	15	15	-	-	-	ГОСТ EN 12039
Температура гибкости на брусе R = 25 мм	°C	не выше	5	5	5	5	5	5	ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа в течении 24 ч	-	-	выд.	выд.	выд.	выд.	выд.	выд.	ГОСТ EN 1928-2011, метод А
Теплостойкость	°C	не ниже	80	80	80	80	80	80	ГОСТ EN 1110-2011

Примечания:

1 Условное обозначение: Э – полиэфир (основа); Т – стеклоткань (основа); Х – стеклохолст (основа); К - крупнозернистая посыпка (защитный слой); П - полимерная пленка (защитный слой).

- 2 Допускаются отклонения по массе на единицу площади более +5 %, но не более +10 %.
- 3 Допускаются отклонения по максимальной силе растяжения более +200 Н.
- 4 Критерии по показателю удлинение при максимальной силе растяжения указаны для материалов на полиэфирной (Э) / стеклотканевой (Т) / стекловолоконистой (стеклохолст) (Х) основе.
- 5 выд. - выдерживает
- 6 Пожарно-технические характеристики указаны в декларации о соответствии RU Д-RU.PA01.B.02040/24.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	м	±1%	10, 15	ГОСТ EN 1848-1-2011
Ширина	м	±3%	1	ГОСТ EN 1848-1-2011

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [ТЕХНОЭЛАСТ. Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Рулоны Стеклоизола должны храниться рассортированными по маркам в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Допускается кратковременное хранение поддонов со Стеклоизолом в заводской упаковке на открытой площадке.

Рулоны Стеклоизола должны храниться в вертикальном положении в один ряд по высоте.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения продукции в рулонах составляет 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки. По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и, в случае соответствия заявленным характеристикам, срок хранения может быть продлен.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 10 000 1

ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.110

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

022427 - Стеклоизол ТПП 3,0 (15)
 022432 - Стеклоизол ХПП 3,0 (15)
 053399 - Стеклоизол ХПП 2,5 (10)
 167876 - Стеклоизол ЭПП 2,5 (10)
 167877 - Стеклоизол ЭКП 3,5 (10) сланец серый
 208684 - Стеклоизол ХПП 3,0 (10)
 225890 - Стеклоизол ТПП 2,5 (10)
 225892 - Стеклоизол ТПП 3,0 (10)
 379921 - Стеклоизол ТКП 3,5 (10) сланец серый (28 рул.)
 401110 - Стеклоизол ТКП 4,0 (10) сланец серый (25 рул.)
 401167 - Стеклоизол ХКП 4,0 (10) сланец серый (25 рул.)
 405034 - Стеклоизол ХКП 3,5 (10) сланец серый (28 рул.)

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

