

Мастика битумная изоляционная Империял

Произведено согласно: ТУ 23.99.12-112-72746455-2017

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Мастика битумная изоляционная «Империял» представляет собой однородную массу, состоящую из нефтяных битумов, минеральных наполнителей, пластификатора. Относится к неотверждающимся мастикам. По внешнему виду мастика должна представлять собой однородную массу черного цвета без видимых посторонних включений и сгустков.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для изоляции и антикоррозионной защиты различных конструкций, заглубляемых в грунт, включая трубопроводы.

Расход – 1...4 кг/м² в зависимости от характера защиты и проектных требований.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- неотверждаемая;
- морозостойкая;
- защищает металл от коррозии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Вязкость по вискозиметру ВУБ-1 при 80°C	с	в пределах	10-100	ГОСТ 11503-74
Температура гибкости на стержне Ø 10 мм	°C	не выше	-40	ГОСТ 26589-94
Содержание пылевидного наполнителя	% масс.	±12,5	37.5	ТУ 23.99.12-112-72746455-2017

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Объем тары	л	-	13
Масса нетто тары	кг	-	12
Штук на паллете	шт	-	48
Масса брутто паллеты	кг	-	660

Масса брутто паллеты является справочной величиной и может колебаться в зависимости от упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность вёдер с мастикой при транспортировании и хранении.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Перед применением перемешать. Не отверждается.

Мастика должна применяться в соответствии с СП 71.13330.2017 и разделом 2 технических условий. Не применяется на кровлях и в жилых помещениях, защищать от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Диапазон температур применения от минус 20 °C до плюс 40 °C. При температуре ниже плюс 5 °C выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов для снижения вязкости.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Мастикy транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Мастика должна транспортироваться при соблюдении правил транспортирования огнеопасных материалов. Загрузку в транспортные средства и перевозку материала производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Мастика должна храниться в помещении, снабжённом приточно-вытяжной вентиляцией.

Мастика должна храниться в сухом, защищённом от солнечных лучей месте при температуре от -20°C до +30 °C.

Хранения поддонов с мастикой должно производиться в один ряд по высоте.

Мастика должна храниться при соблюдении правил хранения огнеопасных материалов.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, а также указаний по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

18 месяцев с даты производства, при соблюдении условий хранения и транспортирования.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 2715 00 000 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.120

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

