Софиты ТЕХНОНИКОЛЬ полностью перфорированные

Произведено согласно: СТО 72746455-3.5.14-2019

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:



Виниловый софиты ТЕХНОНИКОЛЬ – это система профилей разной геометрии и размера производимых из композиции на основе непластифицированного поливинилхлорида или сополимеров ПВХ методом экструзии.
Основным элементом системы являются панели формы софит. Остальные профили являются вспомогательными при монтаже системы. Софиты под воздействием внешних климатических факторов не подвержены процессам коррозии и гниения, выдерживают высокую влажность, устойчивы к солнечному воздействию и перепадам температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Панели для подшивки карнизов типа «Софит» и соединительные профили из поливинилхлорида ТЕХНОНИКОЛЬ предназначены для обшивки горизонтальных поверхностей – открытых свесов кровли, крыш веранд и террас жилых, административных и коттеджных зданий во всех климатических районах по СП 131.13330.2025. Панели для подшивки карнизов типа «Софит» и соединительные профили из поливинилхлорида ТЕХНОНИКОЛЬ эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- не требует регулярного ухода и покраски;
- не поддерживает самостоятельное горение;
- простой и понятный монтаж.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Пекан | Каштан | Жасмин | Бруния

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Температура размягчения по Вика	°С	-	75	ГОСТ 15088-2014 (ISO 306:2004)
Термостойкость при 70 °С в течение 1 часа	°С	-	Отсутствие дефектов внешнего вида и изменений геометрии	-
Стойкость цвета изделия после облучения при конденсированной влаге	°С	-	Соответствие контрольному образцу	СТО 72746455-3.5.14-2019
Максимальная температура эксплуатации	°С	-	+50	СТО 72746455-3.5.14-2019
Минимальная температура эксплуатации	°С	-	-50	СТО 72746455-3.5.14-2019
Группа горючести	-	-	Г2	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	-	В2	ГОСТ 30402-96
Группа дымообразующей способности	-	-	Д2	ГОСТ 12.1.044-2018
Группа токсичности	-	-	Т2	ГОСТ 12.1.044-2018

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Длина	мм	3000
Ширина	мм	302
Толщина	мм	0.93
Полезная площадь	м²	0.91

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– Инструкция по монтажу винилового сайдинга и софитов

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировку изделий осуществляют крытыми транспортными средствами всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта. Запрещается свес краев при транспортировке и хранении продукции более чем 0,3 м.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия погонажные профильные для наружной отделки торговой марки ТЕХНОНИКОЛЬ хранят на паллетах (специализированных паллет-местах) не более чем в три яруса по высоте, рассортированными по номенклатуре, в крытом помещении при температуре от -35°С до +50°С и относительной влажности воздуха не более 65%. Изделия должны храниться вне зоны действия отопительных приборов (на расстоянии не менее 1,5 м) и прямых солнечных лучей в условиях, обеспечивающих их предохранение от загрязнения, попадания влаги, деформации и механических повреждений. Склады должны иметь ровные полы.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

60 месяцев со дня изготовления.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Изображение	Номенклатура	Размер изделия, мм	Вес шт., кг	Коробка, шт.	Размер коробки, мм	Размер паллеты, мм	Кол-во упаковок на паллете
	Н-профиль	80*24*3000	0.838	10	180*55*3020	1150*935*3100	72
	J-профиль	38*22*3000 40*22*3000	0.41	40	150*105*3020	1150*935*3100 1160*900*3100	42
	J-фаска	250*68*3000 250*98*3000	1.68 1.87	10 12	355*85*3020 360*120*3040	1150*935*3100 1160*900*3100	18 24
	Софит полностью перфорированный	340*11*3000	1.71	10	360*70*3020	1150*1125*3100	36
	Угол наружный 50	75*75*3000 83*83*3000	1.11	11	360*90*3020	1150*935*3100 1160*900*3100	24
	Финишный профиль	42*13*3000	0.32	48	150*105*3020	1150*935*3100	42

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

СЕРВИСЫ:

