

Праймер битумный Империял

Произведено согласно: СТО 72746455-3.6.54-2025

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Праймер битумный «Империял» представляет собой раствор нефтяных битумов в специально подобранных органических растворителях. Обладает высокой проникающей способностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Праймер «Империял» предназначен для подготовки основания перед выполнением гидроизоляционных работ рулонными битумными материалами и обмазочной гидроизоляцией. Расход праймера — около 0,3 кг/м².

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- готов к применению;
- улучшает сцепление битумных материалов с основанием.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Массовая доля нелетучих веществ	%	в пределах	50-65	СТО 72746455-3.6.54-2025
Время высыхания	ч	не более	12	СТО 72746455-3.6.54-2025

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Объем тары	л	-	13; 17.5
Масса нетто тары	кг	-	10; 12
Штук на паллете	шт	-	60; 44
Масса брутто паллеты	кг	-	558; 617.93

Масса брутто паллеты является справочной величиной и может колебаться в зависимости от упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность ведер при транспортировании и хранении.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Работы производить при температуре от минус 10 °С до плюс 40 °С. При температуре ниже плюс 5 °С праймер необходимо предварительно выдержать при комнатной температуре не менее суток.

Может применяться во всех климатических районах по СП 131.13330.2025.

Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях.

Избегать попадания на кожу и в глаза. Не применять внутри жилых помещений.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Праймер должен храниться в помещении, снабжённом приточно-вытяжной вентиляцией.

Праймер должен храниться в сухом, защищённом от солнечных лучей месте при температуре от -20°С до +30 °С.

Транспортирование поддонов с праймером должно производиться в один ряд по высоте.

Праймер должен храниться при соблюдении правил хранения легковоспламеняющихся материалов.

Допускается транспортировка праймера в два яруса при условии применения прокладок между ярусами, распределяющих нагрузку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Праймер должен храниться в помещении, снабжённом приточно-вытяжной вентиляцией.

Праймер должен храниться в сухом, защищённом от солнечных лучей месте при температуре от минус 20 °С до плюс 30 °С.

Хранение поддонов с праймером должно производиться в один ряд по высоте.

Праймер должен храниться при соблюдении правил хранения легковоспламеняющихся материалов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

18 месяцев с даты производства, при соблюдении условий хранения и транспортирования.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 2715 00 000 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.190
ФСБЦ: 01.2.03.05-0001

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

